

コンクリート保温・保水養生 モイスタータックプチ



特長

- 1、湿潤養生:脱型直後からコンクリート表面に貼付け可能(水分蒸発を大幅に抑制)
- 2、保温養生:プチプチの空気層(3層構造)が、急激な温度低下を防ぐ(ひび割れ抑制)
- 3、施工が容易:強い粘着力で簡単に貼付けられる(汚れ面は、コンサドルで補助します)

性能

1、圧縮強度



2、透気系数・吸水系数

セメント	MTP養生	透気系数 ($\times 10^{-16} \text{m}^2$)	影響深さ (mm)	透気性 評価	吸水系数 ($\text{g}/\text{cm}^2/\sqrt{\text{hour}}$)	高炉MTP を基準
普通セメント	あり	0.026	11	良	6.45E-02	58
普通セメント	なし	0.040	13	良	9.83E-02	88
高炉セメント	あり	0.050	15	良	6.10E-02	54
高炉セメント	なし	0.160	28	一般	1.12E-01	100

施工写真



カルバート



トンネル

仕様


寸法 幅 600×L42m (1本/25㎡ 重量1.5kg)

厚み:3.5mm

熱伝導率:0.034(w/m/k)

材質 ポリエチレン

2層構造



3層構造



断熱性が良い

販売店



株式会社 東 宏

本社 札幌市東区東雁来9条3丁目2の3
TEL011-792-3000 FAX011-792-3333

東京支店 東京都墨田区両国2丁目4-18中尾ビル4F
TEL03-6659-3841 03-6659-3845

URL <http://www.k-toukou.co.jp/>

製造元

くさびももち。
川上産業株式会社
<http://www.putiputi.co.jp/>